



PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.52.00.00.
 PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.54.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA			
BASE : 23268	TEJIDO : Tejido Plano		
ANCHO:	140 ± 5 cm	ASTM D3774	
ANCHO CORTABLE:	140 ± 5 cm	ASTM D3774	
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A):	315 ± 15 g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C	
ABRA. WYZENBEEK (ALGODON #10)-ROTURA:	Min 100000.00 c	ASTM D4157	
ABRASION MARTINDALE- ROTURA(*A):	Min 45000.00 c	ASTM D4966-12(2016)	
PASADAS(*A):	21 ± 2 hilo/cm	ASTM D3775-17E1	
COMPOSICIÓN :	43.00 % FILAMENTO DE POLIESTER 57.00 % POLIESTER RECICLADO		

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
 <p>DURABILIDAD</p>	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16.3-2020 OPC.3 AATCC 61 AATCC TM8-2016E ASTM D2261-13(2017)E1 ASTM D3939-13(2017) ASTM D5034-21 ASTM D6797-15	CONTRACT HOTELES TAPICERIA 	
			HOME TAPICERIA INTERIORES 	
 <p>LAFGARD</p>	Escudo protector contra agua y salpicaduras accidentales	AATCC 22 / AATCC 124 AATCC 22-2017		

BENEFICIOS

- Excelente comportamiento a la abrasion, evitando la formacion de motas.
Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, ademas, es el lado sugerido para realizar los procesos de confeccion.
- Lona ultra suave con tacto de algodón gracias a su construcción con microchenilles.
- Muy resistente ante las tensiones sometidas en los procesos de fabricacion.
- Resistente a la tension y al rasgado.
- Textil inspirado en los tejidos de tapices con hilos irregulares y textura artesanal.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- Almacenar en un lugar fresco y con poca luz.
- Utilizar jabones o detergentes comerciales.
- Lavar separadamente
- No almacenar en humedo.
- No remojar
- No mezclar colores claros con oscuros en el lavado.
- Aspirar frecuentemente
- No adicionar suavizante para telas.
- No dejar residuos de detergente, puede afectar el acabado Antifluido.
- Todas las soluciones que sean empleadas en la limpieza de la tela deben ser removidas por completo con agua utilizando un trapo limpio.



- No usar blanqueador/No blanquear



- En lavados caseros, se recomienda lavar a maquina, temperatura maxima 40 grados Celsius. Proceso normal.



- Secado a la sombra.

- Usar un pano para planchar.

- Evite el roce con superficies asperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, estas son faciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.



- No retorcer ni exprimir.



- Se puede secar en maquina. Secar ajustado a una temperatura mas baja y ciclo normal.

- Se recomienda planchado con vapor



- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura maxima de la base de 110 grados Celsius.

- Evite la exposicion de sus muebles a la luz solar directa o a traves de una ventana. Se recomienda usar cortinas tipo velo y que estas permanezcan cerradas.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confeccion.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas, trazar mínimo a 1cm del orillo. Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar tensiones en máquinas para equilibrar puntadas y presión del pie para lograr un correcto arrastre del textil. Utilizar ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y agujarecomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo de 1.5cm. Calibre de Aguja : 90/14 Punta de Aguja : R - RS Calibre Hilo : Tex 45-70 nylon Puntadas por Pulgada : 8 Tipo de Máquina : Plana, máquina doble transporte.