



PART. ARAN. UNICOLOR : 54.07.61.00.00.
 PART. ARAN. ESTAMPADO : 54.07.61.00.00.

INFORMACIÓN TÉCNICA		
BASE : 22444	TEJIDO : Tejido Plano	
ANCHO:	271 ± 3 cm	ASTM D3774
ANCHO CORTABLE:	269 ± 3 cm	ASTM D3774
PESO (MASA/UNIDAD DE AREA)(*A):	65 ± 6 g/m2	ASTM D3776-20 OPC.C
PASADAS(*A):	32 ± 1 hilo/cm	ASTM D3775-17E1
CERTIFICADO DE ORIGEN CUMPLE:	e	VER BENEFICIOS*
COMPOSICIÓN :	100.00 % FILAMENTO DE POLIESTER	

TECNOLOGÍA			USOS	
NOMBRE	DESCRIPCION	NORMA		
	Decogard Durabilidad, tecnología que garantiza una durabilidad superior al mercado otorgando excelente desempeño en pruebas fundamentales en los textiles para el uso en espacios comerciales y residenciales.	AATCC 16.3-2020 OPC.3AATCC 61 AATCC TM8-2016EASTM D2261-13(2017)E1 ASTM D3939-13(2017) ASTM D5034-21 ISO 13936-1:2004	HOME CORTINERIA	

BENEFICIOS

- * CUMPLE CON REQUISITOS DE ORIGEN PARA EXPORTACIONES DESDE COLOMBIA A BOLIVIA, ARGENTINA, CANADA, CHILE, COSTA RICA, ECUADOR, EEUU, MEXICO, PERU, UNION EUROPEA, VENEZUELA.
- Ancho de 280 cm permitiendo un mayor rendimiento en confeccion.
- Base con certificación OEKO-TEX STD 100.
- Buen comportamiento de rasgado en el momento de cortar.
- Excelente cuerpo y caída.
- Lafayette identifica el derecho de la tela con el fin de informar a sus clientes el lado que ha sido inspeccionado y testeado, además, es el lado sugerido para realizar los procesos de confeccion.
- Permite el paso de luz natural y un nivel BAJO de privacidad.
- Tela de facil confeccion que puede utilizarse en cualquier estilo de cortineria como:
 - Tradicional, Panel Japones, Romana, Austriaca, etc. No recomendamos su uso en enrollable.
- VELO con delicada transparencia y fino tacto.

- Velo con delicada transparencia, fino tacto y tecnica corrugada que le da volumen.

INSTRUCCIONES DE CUIDADO

- * Derecho tela: Lado Marcado
- Secar a maquina en ciclo suave.
- Aspirar frecuentemente
- No almacenar en humedo.
- En lavados caseros, se recomienda lavar a maquina, temperatura maxima 40 grados Celsius. Proceso delicado.
- Utilizar jabones o detergentes comerciales.
- No adicionar suavizante para telas.
- No remojar



- No usar blanqueador/No blanquear



- Se puede secar en maquina. Secar ajustado a una temperatura mas baja y ciclo normal.



- No requiere planchado. En caso de ser necesario hacerlo a una temperatura maxima de la base de 110 grados Celsius.

- Evite el roce con superficies asperas o aristas vivas para no generar ganchos en la superficie de la tela.

- No mezclar con fibras de acetato y poliamida en la confeccion.



- No retorcer ni exprimir.



- Secado a la sombra.



- No lavar en seco.

- Las manchas se deben limpiar en el menor tiempo posible utilizando un trapo limpio, estas son faciles de remover con detergente suave, shampoos o espumas para la limpieza en el hogar diluidas en agua.

RECOMENDACIONES DE CORTE Y CONFECCIÓN

Nota: La información consignada en este documento son valores recomendados que pueden variar dependiendo las condiciones y máquinas utilizadas en los diferentes procesos (confección, sublimación, bordado y fusionado). Se recomienda realizar pruebas previas a la producción e identificar las variables y condiciones en cada proceso, garantizando su productividad y las características del textil.

Corte	Desenrollar y reposar mínimo 4 horas, extender sin generar tensión, extender máximo 5 capas utilizar papel entre ellas, trazar mínimo a 1 cm del orillo, Utilizar cuchillas en óptimas condiciones, mantener una velocidad constante y moderada al cortar, darle adecuado manejo a las piezas cortadas.
Costura	Ajustar: tensiones en máquinas para equilibrar puntadas y presión del pie para lograr un correcto arrastre del textil. Utilizar: ajuste adecuado según el tipo de textil, pie prensatela adecuado para cada operación, hilo y aguja recomendados en óptimas condiciones. Margen de costura mínimo 1.5 cm. Calibre de Aguja : 70/10 Punta de Aguja : R o RS. Calibre Hilo : Tex 24 Puntadas por Pulgada : 8 Tipo de Máquina : Plana y fileteadora 5 hilos.